

**SKRIPSI**

**ANALISIS UJI TARIK, KEKERASAN, DAN IMPAK DARI ALUMINIUM  
HASIL PELEBURAN KALENG MINUMAN YANG DI PADU DENGAN  
TIMAH HITAM 3%, 6%, 9%**



**Andre Taufik Kahar**

**03051181520026**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN**

**JURUSAN TEKNIK MESIN**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**



**SKRIPSI**

**ANALISIS UJI TARIK, KEKERASAN, DAN IMPAK DARI ALUMINIUM  
HASIL PELEBURAN KALENG MINUMAN YANG DI PADU DENGAN  
TIMAH HITAM 3%, 6%, 9%**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Teknik Mesin Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya**



**Andre Taufik Kahar**

**03051181520026**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN**

**JURUSAN TEKNIK MESIN**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**



JURUSAN TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Agenda No. :  
Diterima Tanggal :  
Paraf :

## SKRIPSI

NAMA : ANDRE TAUFIK KAHAR  
NIM : 03051181520026  
JUDUL : ANALISIS UJI TARIK, KEKERASAN, DAN IMPAK  
DARI ALUMINIUM HASIL PELEBURAN KALENG  
MINUMAN YANG DI PADU DENGAN TIMAH HITAM  
3%, 6%, 9%

DIBERIKAN : JANUARI 2019

SELESAI : JULI 2019

Palembang, Juli 2019

Diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T  
NIP. 195903211987031001





## HALAMAN PERSETUJUAN


Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi ini dengan judul "**Analisis Uji Tarik, Kekerasan, dan Impak dari Aluminium Hasil Peleburan Kaleng Minuman yang Dipadu Dengan Timah Hitam 3%, 6%, 9%**" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya pada Tanggal 26 Juli 2019.

Palembang, 26 Juli 2019

Tim penguji karya tulis ilmiah berupa Skripsi

Ketua :

1. Aneka Firdaus, S.T, M.T  
NIP. 197502261999031001



(.....)

Anggota :

2. Ir. Helmy Alian, M.T  
NIP. 195910151987031006



(.....)

3. Agung Mataram, S.T, M.T, Ph.D  
NIP. 197901052003121002



(.....)

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Teknik Mesin

Irsyadi Yapi, ST, M.Eng, Ph.D  
NIP.197112251997021001

Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T  
NIP.195903211987031001



## **HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andre Taufik Kahar

NIM : 03051181520026

Judul : Analisis Uji Tarik, Kekerasan, Dan Impak Dari Aluminium Hasil Peleburan Kaleng Minuman Yang Di Padu Dengan Timah Hitam 3%, 6%, 9%.

Memberikan izin kepada Pembimbing dan Universitas Sriwijaya untuk mempublikasikan hasil penelitian saya untuk kepentingan akademik, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mempublikasikan karya penelitian saya. Dalam kasus ini saya setuju untuk menempatkan Pembimbing sebagai penulis korespondensi (Coresponding author).

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Palembang, Juli 2019



Andre Taufik Kahar  
NIM. 03051181520026



## HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Taufik Kahar

NIM : 03051181520026

Judul : Analisis Uji Tarik, Kekerasan, Dan Impak Dari Aluminium Hasil Peleburan Kaleng Minuman Yang Di Padu Dengan Timah Hitam 3%, 6%, 9%.

Menyatakan bahwa Skripsi saya merupakan hasil karya sendiri didampingi tim pembimbing dan bukan hasil penjiplakan/plagiat. Apabila ditemukan unsur penjiplakan/plagiat dalam Skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.



Palembang, Juli 2019  
Andre Taufik Kahar  
NIM. 03051181520026



## RINGKASAN

ANALISIS UJI TARIK, KEKERASAN, DAN IMPAK DARI ALUMINIUM HASIL PELEBURAN KALENG MINUMAN YANG DI PADU DENGAN TIMAH HITAM 3%, 6%, 9%.

Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi, 26 Juli 2019

Andre Taufik Kahar; Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T

ANALISIS UJI TARIK, KEKERASAN, DAN IMPAK DARI ALUMINIUM HASIL PELEBURAN KALENG MINUMAN YANG DI PADU DENGAN TIMAH HITAM 3%, 6%, 9%.

xxix + 49 halaman, 26 tabel, 14 gambar, 3 lampiran

## RINGKASAN

Limbah merupakan sampah sisa produksi yang dapat mengakibatkan populasi dan ganggu kesehatan, kebanyakan orang menganggap sampah adalah bahan yang tidak bisa digunakan lagi yang mestinya cepat dibuang, apabila pembuangan sampah dilakukan terus menerus sehingga dapat mengakibatkan penumpukan sampah, Salah satu jenis limbah sampah yang banyak di lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu limbah dari kaleng bekas minuman. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan meleburkan kaleng bekas minuman dan dipadukan dengan material lain. Paduan tersebut adalah timah hitam (Pb) yang dileburkan dengan suhu 636° lalu dilakukan pencetakan. Standar spesimen yang digunakan yaitu ASTM E8M dan JIS Z 2202. Setelah itu dilakukan tiga metode pengujian yaitu uji tarik, uji kekerasan, uji impak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan sifat mekanik hasil peleburan aluminium dengan paduan timah hitam. Dari analisis didapatkan bahwa spesimen tanpa campuran menghasilkan nilai lebih rendah dibandingkan spesimen dengan paduan timah hitam (Pb) pada setiap pengujian. Untuk pengujian tarik spesimen tanpa campuran menghasilkan tegangan *ultimate σ<sub>u</sub>* yaitu 6.217 kgf/mm<sup>2</sup>, sedangkan spesimen dengan paduan timah hitam 3% menghasilkan tegangan *ultimate σ<sub>u</sub>* yaitu 6.793 kgf/mm<sup>2</sup>, 6% menghasilkan *ultimate σ<sub>u</sub>* yaitu 7.809 kgf/mm<sup>2</sup>, 9% menghasilkan *ultimate σ<sub>u</sub>* yaitu 10.558 kgf/mm<sup>2</sup>. Untuk

pengujian kekerasan spesimen tanpa campuran menghasilkan nilai rata-rata BHN 48.129, sedangkan spesimen dengan paduan timah hitam 3% menghasilkan nilai rata-rata BHN 48.821, 6% menghasilkan nilai rata-rata BHN 49.252, 9% menghasilkan nilai rata-rata BHN 50.926. Untuk pengujian impak spesimen tanpa campuran menghasilkan harga impak rata-rata 3.952 *joule*, sedangkan spesimen dengan paduan timah hitam 3% menghasilkan harga impak rata-rata 4.607 *joule*, 6% menghasilkan harga impak rata-rata 4.930 *joule*, 9% menghasilkan harga impak rat-rata 5.572 *joule*. Dari hasil ketiga pengujian dapat dilihat bahwa nilai terendah *ultimate σ*, BHN, dan harga impak yaitu pada aluminium tanpa campuran, dan nilai tertinggi *ultimate σ*, BHN, dan harga impak yaitu pada aluminium dengan paduan timah hitam 9%. Hal ini disebabkan karena sifat timah hitam yang mampu melindungi logam lainnya dari porositas.

**Kata kunci:** Peleburan, Aluminium paduan Timah Hitam (Al-Pb), Pengujian Tarik, Pengujian Kekerasan, Pengujian Impak

## **SUMMARY**

**THE ANALYSIS OF TENSILE TEST, HARDNESS TEST AND IMPACT TEST OF ALUMINIUM FROM MELTED BEVERAGE CANS COMBINED WITH LEAD.3%, 6%, AND 9%**

Scientific Writing in the form of Thesis, July 26, 2019

Andre Taufik Kahar; Supervised by Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T

**ANALISIS UJI TARIK, KEKEREASAN, DAN IMPAK DARI ALUMINIUM HASIL PELEBURAN KALENG MINUMAN YANG DIPADU DENGAN TIMAH HITAM 3%, 6%, DAN 9%.**

xxix + 49 pages, 26 tables, 14 images, 3 attachments

## **SUMMARY**

Waste is a garbage left from a production which can cause pollution and health problems, some people consider garbage to be a material that can no longer be used which should be thrown away immediately, if garbage disposal is done continuously it can lead to be a garbage buildup. One type of waste that can be found in our environment is waste from used beverage cans. Therefore, a research is done by melting the used beverage cans and fusing it with another material. The alloy is lead (Pb) which is melted at 636°C and then printed. The standard specimens used were ASTM E8M and JIS Z 2202. After that, three test methods were done, which were tensile test, hardness test, and impact test. The purpose of this study was to analyze the comparison of the mechanical properties of aluminum melting with lead alloy. From the analysis it was found that specimens without mixtures produced lower values than the specimens with lead alloy (Pb) at each test. For the tensile test of non-mixed specimens it produced the ultimate stress  $\sigma_u$  which is 6,217 kgf / mm<sup>2</sup>, while the specimens with 3% lead alloy produced the ultimate stress  $\sigma_u$  which is 6,793 kgf / mm<sup>2</sup>, 6% produced the ultimate  $\sigma_u$  which is 7,809 kgf / mm<sup>2</sup>, 9% produced the ultimate  $\sigma_u$  which is 10,558 kgf / mm<sup>2</sup>. For hardness test of non-mixed specimens produced an average value of BHN 48,129, while specimens with 3% lead alloy produced an average value of BHN 48,821, 6% produced an average value of BHN 49,252, 9% produced an average value of BHN 50,926.

For impact test of non-mixed specimens it produced an average impact value of 3,952 joules, while specimens with 3% lead alloy produced an average impact value of 4,607 joules, 6% produced an average impact value of 4,930 joules, 9% produced average impact value of 5,572 joules. From those three results of the test it can be seen that the lowest ultimate value of  $\sigma_u$ , BHN, and impact value is on aluminum without mixture, and the ultimate highest value  $\sigma_u$ , BHN, and impact value is on aluminum with 9% lead alloy. This is due to the nature of lead which is able to protect other metals from porosity

**Keywords:** Melting, Lead Aluminium Alloy (Al-Pb), Tensile Test, Hardness Test, Impact Test

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Analisis Uji Tarik, Kekerasan, Dan Impak Dari Aluminium Hasil Peleburan Kaleng Minuman Yang Di Padu Dengan Timah Hitam 3%, 6%, 9%”** Skripsi tersebut dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di jurusan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa Laporan kerja praktek ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang ada. Kendati demikian penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan pengumpulan data, mengolah data, dan menganalisis data, hingga akhirnya menyusunnya ke dalam bentuk seperti ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dengan harapan dapat memberi pengarahan menuju perbaikan kedepanya.

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini telah mendapat banyak bantuan, kritik dan saran yang membangun, oleh karena itu penulis sampaikan banyak terima kasih kepada:

- 1) Irsyadi Yani, S.T, M.Eng, Ph.D. selaku ketua jurusan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya
- 2) Amir Arifin, S.T, M.Eng, Ph.D. Selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya
- 3) Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, nasihat, dan motivasi dalam pengerjaan proposal skripsi ini.
- 4) Dosen-dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya yang telah membekali saya dengan ilmu yang bermanfaat sebelum menyusun proposal ini.
- 5) Teman-teman Mesin 2015 Kampus Palembang yang turut andil dalam membantu saya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran khususnya pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.

Palembang, Juli 2019

Penulis

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pengesahan Agenda .....	v
Halaman Persetujuan .....	vii
Halaman Persetujuan Publikasi .....	ix
Halaman Pernyataan Integritas.....	xii
Ringkasan .....	xiii
Summary .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi .....	xix
Daftar Gambar .....	xxiii
Daftar Tabel .....	xxv
Daftar Lampiran.....	xxvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	2
1.3    Batasan Masalah .....	2
1.4    Tujuan Penelitian .....	2
1.5    Manfaat Penelitian .....	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1    Aluminium.....	5
2.2    Sejarah Aluminium .....	5
2.3    Sifat Aluminium .....	6

2.4	Klasifikasi Paduan Aluminium .....	7
2.5	Timah Hitam .....	8
2.6	Pengujian Sifat Mekanik Aluminium .....	8
	2.6.1. Pengujian Tarik .....	8
	2.6.2. Pengujian Kekerasan .....	10
	2.6.3. Pengujian Impak.....	11
2.7	Kajian Pustaka .....	13
	<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
3.1	Diagram Alir Penelitian .....	15
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian .....	16
3.3	Peralatan dan Bahan Penelitian .....	16
	3.3.1. Alat Uji Tarik .....	17
	3.3.2. Alat Uji Kekerasan (Brinnel).....	17
	3.3.3. Alat Uji Impak .....	18
3.4	Prosedur Penelitian .....	19
	3.4.1. Pengujian Komposisi Kimia.....	19
	3.4.2. Pengujian Tarik .....	19
	3.4.3. Pengujian Kekerasan .....	20
	3.4.4. Pengujian Charpy Impact .....	21
3.5	Hasil Yang Diharaokan.....	22
	<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.	Pengujian Komposisi Kimia .....	23
4.2.	Hasil Pengujian Tarik .....	24
	4.2.1. Hasil Pengujian Tarik Pada Spesimen Tanpa campran.....	24
	4.2.2. Hasil Pengujian Tarik Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 3%	
	.....	25
	4.2.3. Hasil Pengujian Tarik Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 6%	
	.....	26

4.2.4. Hasil Pengujian Tarik Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 9%	27
4.3. Analisa Data Uji Tarik .....	28
4.4. Hasil Pengujian Kekerasan Brinell .....	29
4.4.1. Hasil Pengujian Kekerasan Pada Spesimen Tanpa Campuran ...	29
4.4.2. Hasil Pengujian Kekerasan Pada Spesimen Paduan Timah hitam 3% .....	31
4.4.3. Hasil Pengujian Kekerasan Pada Spesimen Paduan Timah hitam 6% .....	33
4.4.4. Hasil Pengujian Kekerasan Pada Spesimen Paduan Timah hitam 9% .....	35
4.5. Analisa Data Kekerasan.....	38
4.6. Hasil Pengujian Impak.....	38
4.6.1. Hasil Pengujian Impak Pada Spesimen Tanpa Campuran .....	39
4.6.2. Hasil Pengujian Impak Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 3% .....	40
4.6.3. Hasil Pengujian Impak Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 6% .....	41
4.6.4. Hasil Pengujian Impak Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 9% .....	42
4.7. Analisa Data Impak .....	43
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran.....	45
Daftar Rujukan.....	xxix



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Prinsip Pengujian Tarik .....	9
Gambar 2.2	Indentor Pengujian Brinell .....	11
Gambar 2.3	Prinsip Pengujian Impak .....	12
Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian .....	15
Gambar 3.2	Universal Testing Machine .....	17
Gambar 3.3	Brinell Hardness Tester .....	18
Gambar 3.4	Charpy Impact Testing Machine .....	18
Gambar 3.5	Sampel Uji Tarik .....	19
Gambar 3.6	Dimensi Sampel Tarik Standar ASTM E8M .....	19
Gambar 3.7	Sampel Uji Impak .....	21
Gambar 3.8	Dimensi Spesimen Uji Impak JIS Z 2202 .....	21
Gambar 4.1	Grafik Perbandingan Nilai Tegangan <i>Ultimate</i> ( $\sigma_u$ ) Rata-Rata .....	28
Gambar 4.2	Grafik Perbandingan Nilai Kekerasan .....	38
Gambar 4.3	Grafik Perbandingan Harga Impak (HI) .....	43



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Hasil Pengujian Komposisi Kimia .....	23
Tabel 4.2	Perbandingan Komposisi Kimia .....	24
Tabel 4.3	Data Hasil Uji Tarik Spesimen Tanpa Campuran .....	24
Tabel 4.4	Nilai Kekuatan Tarik Spesimen Tanpa campuran.....	25
Tabel 4.5	Data Hasil Uji Tarik Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 3% .....	25
Tabel 4.6	Nilai kekuatan Tarik Spesimen Paduan Timah Hitam 3% .....	26
Tabel 4.7	Data Hasil Uji Tarik Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 6% .....	26
Tabel 4.8	Nilai kekuatan Tarik Spesimen Paduan Timah Hitam 6% .....	27
Tabel 4.9	Data Hasil Uji Tarik Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 9% .....	27
Tabel 4.10	Nilai kekuatan Tarik Spesimen Paduan Timah Hitam 9% .....	28
Tabel 4.11	Data Pengujian Kekerasan Spesimen Tanpa Campuran.....	30
Tabel 4.12	Nilai Kekerasan Spesimen Tanpa Campuran .....	31
Tabel 4.13	Data Pengujian Kekerasan Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 3% ...	32
Tabel 4.14	Nilai Kekerasan Spesimen Paduan Timah Hitam 3% .....	33
Tabel 4.15	Data Pengujian Kekerasan Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 6% ...	34
Tabel 4.16	Nilai Kekerasan Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 6% .....	35
Tabel 4.17	Data Pengujian Kekerasan Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 9% ...	36
Tabel 4.18	Nilai Kekerasan Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 9% .....	37
Tabel 4.19	Data Hasil Pengujian Impak Spesimen Tanpa Campuran .....	39
Tabel 4.20	Harga Impak (HI) Spesimen Aluminium Tanpa Campuran .....	40
Tabel 4.21	Data Hasil Pengujian Impak Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 3% .40	
Tabel 4.22	Harga Impak (HI) Spesimen Paduan Timah Hitam 3% .....	41
Tabel 4.23	Data Hasil Pengujian Impak Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 6%.41	
Tabel 4.24	Harga Impak (HI) Spesimen Paduan Timah Hitam 6% .....	42
Tabel 4.25	Data Hasil Pengujian Impak Pada Spesimen Paduan Timah Hitam 9%.42	
Tabel 4.26	Harga Impak (HI) Spesimen Paduan Timah Hitam 9% .....	43



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I. Proses Pengecoran .....	47
Lampiran II. Spesimen Uji .....	48
Lampiran III. Pengujian .....	49

# **ANALISI UJI TARIK, KEKERASAN, IMPAK DARI ALUMINIUM HASIL PELEBURAN KALENG MINUMAN YANG DIPADU DENGAN TIMAH HITAM 3%, 6%, DAN 9%**

**Nukman<sup>1</sup>, Andre Taufik Kahar\***

<sup>1</sup>Jurusank Teknik Mesin

Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya  
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang  
[andrekahar09@yahoo.com](mailto:andrekahar09@yahoo.com)

## **Abstrak**

Limbah merupakan sampah sisa produksi yang dapat mengakibatkan polusi dan ganggu kesehatan, kebanyakan orang menganggap sampah adalah bahan yang tidak bisa digunakan lagi yang mestinya cepat dibuang, apabila pembuangan sampah dilakukan terus menerus sehingga dapat mengakibatkan penumpukan sampah. Salah satu jenis limbah sampah yang banyak di lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu limbah dari kaleng bekas minuman. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan meleburkan kaleng bekas minuman dan dipadukan dengan material lain. Paduan tersebut adalah timah hitam (Pb) yang dileburkan dengan suhu 636° lalu dilakukan pencetakan. Standar spesimen yang digunakan yaitu ASTM E8M dan JIS Z 2202. Setelah itu dilakukan tiga metode pengujian yaitu uji tarik, uji kekerasan, uji impak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan sifat mekanik hasil peleburan aluminium dengan paduan timah hitam. Dari analisis didapatkan bahwa spesimen tanpa campuran menghasilkan nilai lebih rendah dibandingkan spesimen dengan paduan timah hitam (Pb) pada setiap pengujian. Untuk pengujian tarik spesimen tanpa campuran menghasilkan tegangan *ultimate σ* yaitu 6.217 kgf/mm<sup>2</sup>, sedangkan spesimen dengan paduan timah hitam 3% menghasilkan tegangan *ultimate σ* yaitu 6.793 kgf/mm<sup>2</sup>, 6% menghasilkan *ultimate σ* yaitu 7.809 kgf/mm<sup>2</sup>, 9% menghasilkan *ultimate σ* yaitu 10.558 kgf/mm<sup>2</sup>. Untuk pengujian kekerasan spesimen tanpa campuran menghasilkan nilai rata-rata BHN 48.129, sedangkan spesimen dengan paduan timah hitam 3% menghasilkan nilai rata-rata BHN 48.821, 6% menghasilkan nilai rata-rata BHN 49.252, 9% menghasilkan nilai rata-rata BHN 50.926. Untuk pengujian impak spesimen tanpa campuran menghasilkan harga impak rata-rata 3.952 *joule*, sedangkan spesimen dengan paduan timah hitam 3% menghasilkan harga impak rata-rata 4.607 *joule*, 6% menghasilkan harga impak rata-rata 4.930 *joule*, 9% menghasilkan harga impak rata-rata 5.572 *joule*. Dari hasil ketiga pengujian dapat dilihat bahwa nilai terendah *ultimate σ*, BHN, dan harga impak yaitu pada aluminium tanpa campuran, dan nilai tertinggi *ultimate σ*, BHN, dan harga impak yaitu pada aluminium dengan paduan timah hitam 9%. Hal ini disebabkan karena sifat timah hitam yang mampu melindungi logam lainnya dari porositas.


**Kata kunci:** Peleburan, Aluminium paduan Timah Hitam (Al-Pb), Pengujian Tarik, Pengujian Kekerasan, Pengujian Impak

Palembang, Juli 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Teknik Mesin

Irsyadi Yani, S.T., M.Eng., Ph.D  
NIP. 19711225 1997021001

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T  
NIP. 195903211987031001

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Limbah merupakan sampah sisa produksi yang dapat mengakibatkan polusi dan ganggu kesehatan, kebanyakan orang menganggap sampah adalah bahan yang tidak bisa digunakan lagi yang mestinya cepat dibuang, apabila pembuangan sampah dilakukan terus menerus sehingga dapat mengakibatkan penumpukan sampah, hal ini dapat mengakibatkan populasi dan ganggu kesehatan apabila tidak secepatnya diolah, agar sampah dapat menjadi barang yang lebih berguna dari sebelumnya dapat dilakukan pengolahan secara baik.

Salah satu jenis limbah sampah yang banyak di lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu limbah dari kaleng bekas minuman. Masyarakat seringkali mengkonsumsi minuman ringan yang menyebabkan limbah kaleng minuman semakin hari semakin bertambah banyak.

Penggunaan Aluminium yang sangat banyak akan menimbulkan limbah dan menyebabkan dampak yang sangat berbahaya terhadap alam sekitar. selain itu, bahan dasar pembuatan aluminium sangat minim dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dapat memanfaatkan kaleng bekas minuman yang dapat berguna menjadi bahan material teknik. Banyak cara untuk mendaur ulang aluminium salah satunya yaitu melakukan peleburan ulang aluminium dengan menggunakan bahan baku kaleng minuman.

Karena semakin majunya teknologi serta ilmu pengetahuan dalam penggeraan daur ulang bahan material aluminium, menyebabkan penggunaan aluminium secara luas dengan bermacam-macam alasan, kualitas barang yang dihasilkan yang semakin ditingkatkan. Salah satu cara untuk mengurangi limbah sampah yang semakin bertambah banyak yaitu dengan cara pendauran ulang.

Dalam hal tersebut, kaleng bekas yang mengandung aluminium dimanfaatkan pada penelitian kali ini kemudian dilakukan peleburan, hasil peleburan ini bertujuan mengetahui sifat mekanik.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian kali ini akan mengangkat pembahasan dengan judul “**Analisis Uji Tarik, Kekerasan, Dan Impak Dari Aluminium Hasil Peleburan Kaleng Minuman Yang Dipadu Dengan Timah Hitam 3%, 6%, Dan 9%**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini yaitu, “Analisis besar pengaruh aluminium dengan paduan timah hitam terhadap sifat mekanik”.

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Material aluminium kaleng bekas minuman
2. Menggunakan cetakan yang berbentuk tabung
3. Peleburan secara tidak langsung skala industri kecil
4. Pengujian sifat mekanik yang dilakukan yaitu:
  - a. Uji impak
  - b. Uji tarik
  - c. Uji kekerasan

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perbandingan nilai kekerasan, kekuatan tarik, dan kekuatan impak dari hasil peleburan aluminium bekas.
2. Menganalisa perbandingan sifat mekanik hasil peleburan aluminium dengan paduan timah hitam.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini memiliki manfaat yang inginkan yaitu sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dibidang peleburan dengan paduan timah hitam.
2. Dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya, khusus di bidang peleburan secara tidak langsung.



## **DAFTAR RUJUKAN**

- ASM, 1990. *Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special - Purpose Materials*. United States: ASM Internasional.
- ASM, 2000. *Mechanical Testing and Evaluation*. United States: ASM International.
- Callister, W. D., 2001. *Materials Science and Engineering*. 7th penyunt. New York: John Wiley & Sons, Inc.,
- Capral Ltd, 2014. *Capral's Little Green Book*. Australia: Capral's Ltd.
- Cardarelli, F., 2000. *Material Handbook: A Consice Desktop Reference*. 2nd Edition penyunt. London: Springer-Verlag London Limited.
- Handoyo, Y., 2013. Perancangan Alat Uji Impak Metode Charpy Kapasitas 100 Joule. *Jurnal Imiah Teknik Mesin*, Volume Vol 1, pp. 45 - 53.
- Nukman, 2013. *Petunjuk Praktikum Material Teknik*. Indralaya: s.n.
- Surdia, T. & Saito, S., 1999. *Pengetahuan Bahan Teknik*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- The Aluminum Association, 2015. *International Alloy Designations*. Arlington: The Aluminum Association.
- Wacono, E. S., 2019. *Pengaruh Penambahan Timah Hitam (Pb) Sebesar 20% Pada Pengecoran Menggunakan Bahan Aluminium Ukuran 10 x 10 x 1 cm Terhadap Nilai Kekerasan Dengan Media Cetakan Permanen*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

